



ZENIT PU 03

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van PU-versterkt acrylhars

Matte, waterverdunbare, isolerende muurverf voor binnen, op basis van PU-versterkt acrylhars.

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Als matte isolerende grond- en afwerklaag .

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)
Potmat
Isolerende eigenschap

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,40 kg/l
Bindmiddel	PU-versterkt acrylaathars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 1 Dekvermogen klasse 2, bij een verbruik van 9 m ² /L Mat Fijne korrelgrootte
Glans	Mat
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2 + basis DU 3.
Verpakkingen	5 en 12,5 L, in de basisverpakkingen ook in 1 lt beschikbaar
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a):75 g/L(2007)/ 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 25 g/L VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca 42 %; in gewicht ca 60 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Verbruik-gegevens	Borstel / rol: ca. 9 m ² /L per laag. Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond

Verwerkingsdata

Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.) Stofdroog: na ca. 1 uur
Overschilderbaar: na ca. 6 uur

Verdunning/reiniging van de gereedschappen Water

Veiligheidsinformatie

Vlampunt Niet van toepassing

Transportcode Niet van toepassing

R en S zinnen S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Muren – Plafonds – Minerale ondergronden

Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.
Nieuw: • Bij zuigende en stofferige ondergronden eerst fixeren met Herbol-PUTZGRUND

- (1:1 tot 1:3 verdund met water)
- tussenlaag: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, max. 5% à 10% verdund met water
- afwerking: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, onverdund

Renovatie (matte, zwak zuigende verflagen):

- grondlaag: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, max. 5% verdund met water
- afwerking: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, onverdund

Opm.: • Nicotine-, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een

vetoplossend huishoudelijk reinigingsmiddel; roetaanslag droog verwijderen. Voldoende laten drogen en droog afborstelen.

- Verontreinigde ondergronden (nicotine, roet, enz.) behandelen met 2 lagen Herbol-ZENIT PU 03 **onverdund**. Tussen grond- en eindlaag minstens 24 u laten doorharden; het toevoegen van water vermindert de isolerende eigenschap
- Herbol-ZENIT PU 03 is niet geschikt voor toepassing in sterk waterdampbelaste ruimtes zoals bakkerijen, beenhouwerijen enz.

ZENIT PU 03

Muren
Afwerking
TNH11174



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2013.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

