

TUIN

Xyladecor Tuinghoutbeits Spray



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Decoratief houtbeschermingsproduct op waterbasis, speciaal ontwikkeld om tuinhout te behandelen door verneveling met de **Xyladecor Power Sprayer**. Snelle toepassing met minimale inspanning: 1 m² kan in minder dan 1 minuut gespoten worden.

Toepassingsgebied

Ideaal voor het behandelen van tuinschermen, tuinhout, afsluitingen, e.a. door verneveling. Geschikt voor ongeschaafd en ruw geschaafd hout. Het product is reukarm en sneldrogend. Beschermt het hout langdurig tegen regen en zonnestralen. Geschikt als eerste laag en als onderhoudslaag voor reeds behandeld hout. Schilfert niet af.

Kleuren

Lichte eik, Oogstbruin, Herfstbruin, Woudgroen en Woudeik.

Verpakkingen

5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw onbehandeld hout

Ondergrond moet droog en proper zijn.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Tuinghoutbeits Spray**.

Reeds behandeld hout in goede staat

Ondergrond droog afborstelen of reinigen met behulp van een hogedrukreiniger, al dan niet in combinatie met de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Tuinghoutbeits Spray**.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen door te schuren.
Grondig reinigen met de **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**.
Aangetast hout lokaal behandelen met 1 laag **Xyladecor Combi**.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen **Xyladecor Tuinghoutbeits Spray**.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Aanbrengen m.b.v. de **Xyladecor Power Sprayer**. De **Xyladecor Power Sprayer** monteren zoals in de handleiding beschreven. **Xyladecor Tuinhoutbeits Spray** goed schudden en in de **Xyladecor Power Sprayer** gieten. Spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak houden.

Normaal volstaat één laag. Bij ongelijkmatig resultaat onmiddellijk naborstelen en indien nodig een tweede laag aanbrengen na een wachttijd van circa 4 uur.

Niet verwerken bij minder dan 10°C.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap en drukspuit met water.

Rendement

Max. 5m²/liter/laag (afhankelijk van de houtsoort en de absorptie).

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1h.

Overschilderbaar: 4 à 6h.

Dichtheid

Ca. 1,06 kg/l.

Aspect

Zijdeglans.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. Werk bij windstil weer. Omringende objecten afdekken.

Bewaring

Product vorstvrij en zoveel mogelijk bij kamertemperatuur bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel